

Agro Quellpaste CEM 805 Aktiv



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Einkomponentige, lösemittelfreie, wasserquellfähige Dichtungsmasse auf Polyurethanbasis.
Verwendungszweck	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsfugen jeder Art; ■ Anschluss Beton - Stahlträger; ■ Wanddurchdringungen von Rohren aus Metall, Kunststoff, Beton, sowie Kabeldurchführungen; ■ Montagehilfe für Agro Quellbänder.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ die Quellpaste quillt bei Wasserkontakt mit Wasser; ■ gute Haftung auf trockenen und feuchten Untergründen wie Beton, Metallen und diversen Kunststoffen; ■ einfache Handhabung; ■ reversibles Quellverhalten; ■ Trinkwasserneutral; ■ beständig gegen Öle und Fette.
Lagerung	Kühl und trocken ca. 12 Monate.
Qualitätssicherung	Hochwertige Produkte bedürfen einer strengen Kontrolle von Rohstoffen und deren Verarbeitung. Hauseigene Chemiker stellen diese Qualität von Eingang bis Ausgang der Ware sicher. AvenariusAgro produziert nach dem TÜV-geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2015 und wurde mit dem Responsible Care Zertifikat ausgezeichnet.

Technische Daten

Verbrauch	Ca. 7 lfm pro Kartusche; Ca. 12 lfm pro Kartusche bei Verwendung als Montagehilfe.
Quellvermögen	ca. 200 % (Volumen).

Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund muss frei von Fett, Staub und losen Bestandteilen sein.
-------------------------	--



Verarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt mit einer handelsüblichen Handspritzpistole. Die Spitze der Kartusche auf die gewünschte Breite zuschneiden.
Übliche Verarbeitungsdicke: 5 - 10 mm. Sorgfältig und gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen.
Beim Betonieren ist darauf zu achten, dass die Quellpaste vollständig umschlossen einbetoniert wird. Aushärungszeit bis zur Betonage mindestens 24 Stunden. Um vorzeitiges Aufquellen zu verhindern, vor Kontakt mit Wasser schützen. Die Betonüberdeckung sollte mindestens 8 cm betragen. Bei Bauteildicken bis etwa 30 cm erfolgt der Einbau mittig, bei Bauteildicken über 30 cm unter Beachtung der o.g. Mindestbetonüberdeckung auf der dem Wasser zugewandten Bauteilseite. Wird Agro Quellpaste als Montagehilfe für Agro Quellbänder verwendet, so wird hierzu das Quellband in die frische Quellpaste eingelegt.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung

Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.

Sicherheitsdatenblatt

Das Sicherheitsdatenblatt kann unter <http://www.avenariusagro.at> abgerufen werden.

Technische Information: Agro Quellpaste CEM 805 Aktiv, Stand: 07 / 2019

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at