



# Agropox Filler 60

2K-Epoxi-Grundierfüller

## Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Dickschichtige, 2-komponentige Rostschutzgrundierung
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Epoxidharzbasis mit Zinkphosphat als Aktivpigment
Verwendungszweck	Korrosionsschutzgrundierung im Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau, sowie als Haftgrundierung auf entsprechend vorbereiteten verzinkten Flächen und Aluminium im Innen- und Außenbereich.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ rasch trocknende, lösemittelhaltige 2-Komp. Rostschutzgrundierung</li> <li>■ blei- und chromatfrei</li> </ul>
Farbtöne	hellbeige
Verpackung / Gebindegrößen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 6 kg (inkl. Teil B)</li> <li>■ 30 kg (inkl. Teil B)</li> </ul>
Lagerung	Gut verschlossen in Originalgebinden kühl und trocken 2 Jahre lagerfähig.
Qualitätssicherung	Hochwertige Produkte bedürfen einer strengen Kontrolle von Rohstoffen und deren Verarbeitung. Hauseigene Chemiker stellen diese Qualität von Eingang bis Ausgang der Ware sicher. AvenariusAgro produziert nach dem TÜV-geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2015 und wurde mit dem Responsible Care Zertifikat ausgezeichnet.

## Technische Daten

Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Theoretisch: 0,16 kg/m<sup>2</sup> für 60 µm DFT</li> <li>■ Praktisch: ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup> für 60 µm DFT</li> </ul>
Regelschichtdicke	60 µm trocken, entspricht 115 µm nass
Mischungsverhältnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5 Gewichtsteile Teil A</li> <li style="padding-left: 20px;">1 Gewichtsteil Teil B</li> <li>■ 3 Volumenteile Teil A</li> <li style="padding-left: 20px;">1 Volumenteil Teil B</li> </ul>
Dichte	ca. 1,40 kg/l
Topfzeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei 10°C: ca. 24 Stunden</li> <li>■ Bei 20°C: ca. 16 Stunden</li> <li>■ Bei 30°C: ca. 8 Stunden</li> </ul>
Festkörpergehalt	Gew. 68 % ± 2. Vol. 52 % ± 2 (DIN 53219)
Flammpunkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Teil A: 25°C.</li> <li>■ Teil B: 30°C.</li> </ul>



Trocknung	Nach DIN 53150, für 60 µm trocken, bei 23°C: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trockengrad 1: 15 Min.</li> <li>■ Trockengrad 4: 1 Std.</li> </ul>
VOC	siehe Sicherheitsdatenblätter
Verdünnung	Verdünnung 224

## Beständigkeit

Chemisch	Industrieatmosphäre, Rauchgase, verdünnte anorganische Säuren, verdünnte Laugen und Salzlösungen, viele Lösemittel. Nicht für ständige Unterwasser- oder Schwitzwasserbelastung.
Mechanisch	hohe Festigkeit, schlagzäh
Temperatur	Trocken: bis 150°C

## Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	<p>Der Untergrund muss fett-, öl-, schmutz-, staubfrei und trocken sein. Für die Reinigung verschmutzter und bewitterter Oberflächen empfehlen wir vorab eine alkalische Netzmittelreinigung mittels AVUS REINIGER ÖL- UND FETTLÖSER. Beurteilung nicht visuell sichtbare Verunreinigungen - gemäß DIN/TR 55684</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Stahl:</b> Strahlentrost Sa 2½ gem. EN ISO 12944-4 bei Schwitzwasser- oder Unterwasserbeanspruchung: Rauheit mittel (G) - Rz 60 µm nach ISO 8503-1 bei geringerer Beanspruchung Handentrost St 3 gem. EN ISO 12944-4</li> <li>■ <b>Verzinkter Stahl:</b> Bei Freibewitterung mit längeren Feuchtebelastungen, sowie bei Schwitzwasserbelastung durch Sweepstrahlen gem. EN ISO 12944-4, nur in Ausnahmefällen und bei geringer Belastung mit ammoniakalische Netzmittelwäsche (BFS Merkblatt Nr. 5)</li> <li>■ <b>Aluminium:</b> Anrauen durch Schleifen oder Vliesen, im Außenbereich durch Sweepstrahlen. gem. EN ISO 12944-4. Auf eloxiertem Aluminium bestehen generell Haftungsprobleme. Die Haftung durch Vorversuche abklären.</li> </ul>
Beschichtungsvorschlag	<p>1 - 2 x Agropox Filler 60.          Als Deckanstriche sind geeignet: 2K-EP oder 2K-PU Deckbeschichtungen (z.B. Agropur OC 50) aus unserem Lieferprogramm. Im Zweifelsfall technische Auskunft einholen oder Probefläche anlegen.</p>
Materialvorbereitung	Teil A und B im angegebenen Mischungsverhältnis gründlich mischen. Nur soviel Material vorbereiten, wie innerhalb der Topfzeit verarbeitet werden kann.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C und nicht über 80 % relative Luftfeuchtigkeit verarbeiten, Taupunktabstand mind. 3°C.
Applikation	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ streichen</li> <li>■ rollen</li> <li>■ airless-spritzen (Spritzdruck an der Düse 160 - 200 bar, Düsenbohrung 0,38 - 0,48 mm).</li> <li>■ Verdünnungszugabe: bei tiefen Temperaturen max. 3 %, bei Spritzverarbeitung max. 5 % Verdünnung 224.</li> </ul>
Zwischenwartezeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zwischen Grundbeschichtungen: mind. 1 Stunde.</li> <li>■ Zwischen Grund- und Deckbeschichtung: mind. 1 Stunde.</li> </ul> <p>Je nach Temperatur und Trocknungsverhältnissen. Vor dem Überbeschichten sind arteigene oder artfremde Verunreinigungen zu entfernen. Nach längeren Zeiträumen oder nach UV-Belastung im Freien ist eine geeignete Oberflächenvorbehandlung zwingend notwendig.</p>
Überarbeitbarkeit	Alte Epoxi- bzw. Polyurethan-Beschichtungen müssen überschleift oder überstrahlt, und entstaubt werden. In Zweifelsfällen ist das Anlegen einer Probefläche zu empfehlen.
Werkzeugreinigung	Verdünnung 224. Nicht im Dauereinsatz befindliche Geräte müssen vor Ende der Topfzeit zwischengereinigt werden.

## Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter <a href="https://www.avenariusagro.at">https://www.avenariusagro.at</a> abgerufen werden.
-----------------------	--

Technische Information: Agropox Filler 60, Stand: 08 / 2023

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

### Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

### Avenarius-Agro GmbH

**Zentrale & Werk:** Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: [www.avenariusagro.at](http://www.avenariusagro.at), E-Mail: [office@avenariusagro.at](mailto:office@avenariusagro.at)  
**Filliale Wien:** A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: [wien@avenariusagro.at](mailto:wien@avenariusagro.at)