



Asphaltkosmetik

Pflegeanstrich für Asphaltflächen

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Wässrige Acryl-Kunsthharzdispersion mit glänzender Oberfläche zur optischen Auffrischung von älteren Asphaltflächen im Freien.
Verwendungszweck	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ältere, asphaltierte Parkplätze und Hauseinfahrten im Privatbereich; ■ Lagerhallen ohne Staplerbelastung.
Eigenschaften	<p>NICHT auf Gussasphalt einsetzen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einfache Anwendung; ■ Gute Haftung; ■ Wetterbeständig; ■ Schlagregenfest; ■ Für Innen- und Außenanwendung.
Farbtöne	Schwarz.
Verpackung / Gebindegrößen	■ 5 l
Lagerung	Gut verschlossen in Originalgebinden; kühl und froststicher aufbewahren. Lagerdauer max. 2 Jahre.
Qualitätssicherung	Hochwertige Produkte bedürfen einer strengen Kontrolle von Rohstoffen und deren Verarbeitung. Hauseigene Chemiker stellen diese Qualität von Eingang bis Ausgang der Ware sicher. Avenarius Agro produziert nach dem TÜV-geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2015 und wurde mit dem Responsible Care Zertifikat ausgezeichnet.

Technische Daten

Verbrauch	0,10 - 0,15 l/m ² und Anstrich.
Dichte	Ca. 1,0 kg/l.

Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Den Untergrund gut reinigen - am besten mit einem Hochdruckreiniger. Der Untergrund muss trocken, fest, staub-, öl und fettfrei sein.
Beschichtungsvorschlag	Einschichtig.
Verarbeitungsbedingungen	Nicht bei Nebel oder feuchtem Wetter aufbringen!
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +8°C bis maximal +35°C (Oberflächentemperatur)
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufrühren! Der Auftrag soll bevorzugt durch Streichen erfolgen - dünn auftragen.



Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Regenfestigkeit nach 5 Stunden bei normalen, trockenen Umgebungsbedingungen, belastbar nach 2 Tagen (bei +20°C).

Technische Information: Asphaltkosmetik, Stand: 07 / 2022

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.