



# Palesit Kachelofenkitt

## Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Elastisch-plastische, einkomponentige Fugenfüllmasse auf wässriger Acrylatbasis, verarbeitungsfertig, standfest.
Verwendungszweck	Dieser Spezialkitt wird zum Füllen von Kachelofenfugen verwendet. Durch die Elastizität des Kittes wird ein Herausfallen der Verfugung auch nach langjährigem Gebrauch des Kachelofens verhindert.
Eigenschaften	Hohe Temperaturbeständigkeit des durchgetrockneten Kittes.
Farbtöne	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß;</li> <li>■ Nussbraun;</li> <li>■ Anthrazitgrau;</li> <li>■ Lichtgrau;</li> <li>■ Hellbeige.</li> </ul>
Verpackung / Gebindegrößen	310 ml.
Lagerung	Palesit Kachelofenkitt ist frostempfindlich, - daher frostfrei, kühl und trocken lagern. Palesit Kachelofenkitt soll innerhalb eines Jahres verarbeitet werden. Angebrochene Kartuschen sind wasser- und luftdicht zu verschließen, da sie sonst austrocknen.
Qualitätssicherung	Hochwertige Produkte bedürfen einer strengen Kontrolle von Rohstoffen und deren Verarbeitung. Hauseigene Chemiker stellen diese Qualität von Eingang bis Ausgang der Ware sicher. AvenariusAgro produziert nach dem TÜV-geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2015 und wurde mit dem Responsible Care Zertifikat ausgezeichnet.

## Technische Daten

Trocknung	Eine Temperaturbelastung soll erst nach Durchtrocknung des Kittes erfolgen. Da es sich meist um sehr kleine Fugen handelt, ist die Trocknung nach wenigen Tagen beendet. Bei breiten Fugen kann die Trocknung bis zu 14 Tage dauern. Eine kleine Probeheizung nach Beendigung der Ofensetzerarbeiten kann sofort erfolgen. Eine harmlose Geruchsentwicklung kann nach den ersten Heizvorgängen auftreten, verschwindet aber beim normalen Heizbetrieb. Überhitzungen sollen vermieden werden.
-----------	---

## Beständigkeit

Chemisch Temperatur	Beständig gegen Wasser und übliche Reinigungsmittel. Trocken: Bis 180°C beständig.
------------------------	---



## Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Die Fugenränder müssen sauber, fett- und staubfrei sein.
Verarbeitung	Vor dem Aufschrauben der beigelegten Düse ist die Kartuschenspitze dünn abzuschneiden (Gewinde darf nicht beschädigt werden). Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite schräg abschneiden. Mit Handdruckspritze Palesit Kachelofenkitt in die Fugen einpressen; innerhalb von 5 Minuten nachglätten. Überschüssige Masse vorsichtig mit reinem Wasser wegwischen. Eine raue Oberfläche kann ca. 20 Minuten danach mit einem feuchten Pinsel oder Schwamm erreicht werden.
Werkzeugreinigung	Nicht erhärtetes Material kann mit Wasser abgewaschen werden, ausgehärtetes Material lässt sich nur mechanisch entfernen.

## Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter <a href="http://www.avenariusagro.at">http://www.avenariusagro.at</a> abgerufen werden.

Technische Information: Palesit Kachelofenkitt, Stand: 10 / 2016

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

### Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

### Avenarius-Agro GmbH

**Zentrale & Werk:** Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: [www.avenariusagro.at](http://www.avenariusagro.at), E-Mail: [office@avenariusagro.at](mailto:office@avenariusagro.at)  
**Filiale Wien:** A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: [wien@avenariusagro.at](mailto:wien@avenariusagro.at)